

Handelsname: **SIMOPOR-ULTRALIGHT**

Revision: 07 / 2009

Druckdatum: 31.08.2009

SIMOPOR-ULTRALIGHT

Dichte, g/cm ³ , ISO 1183	0,46
Streckspannung, MPa, DIN EN ISO 527	15
Dehnung bei Streckspannung, %, DIN EN ISO 527	3
Zug-E-Modul, MPa, DIN EN ISO	600
Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient, K ⁻¹ , DIN 53752	0,8 × 10 ⁻⁴
Brandverhalten DIN 4102	B2 normal entflammbar
Spez. Oberflächenwiderstand, Ohm, DIN IEC 60093	>10 ¹⁵
Temperatureinsatzbereich, °C	0-60
Physiologische Unbedenklichkeit nach BfR	nein
Physiologische Unbedenklichkeit nach EU	nein
Physiologische Unbedenklichkeit nach FDA	nein

Die Daten sind Richtwerte und können in Abhängigkeit von Verarbeitungsverfahren und Probekörperherstellung variieren. Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen an extrudierten Platten in 4 mm Dicke. Abweichungen sind möglich, wenn Platten in dieser Dicke nicht verfügbar sind. Die Angaben lassen sich nicht ohne weiteres auf Fertigteile übertragen. Die Eignung von Materialien für einen konkreten Verwendungszweck ist vom Verarbeiter bzw. Anwender zu prüfen. Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Technical Service Center unter tsc@simona.de.